

本資料の情報に関する注意

本資料には試験方法等が確立していない内容も含まれており、あくまでも記載されている試験方法で得られた結果を事実として提示している。医療従事者が臨床適用を検討する上での参考情報であり、可否を示すものではない。

安定性試験 (無包装状態)

ナテグリニド錠 90mg 「日医工」

無包装状態の安定性試験

ナテグリニド錠 90mg 「日医工」の無包装状態における安定性を検討した結果、40℃、25℃・75%RH、曝光下の保存条件における各試験項目は全て規格内であった。

試験期間：2013/2/27～2013/6/27

● 無包装 40℃ [遮光・気密容器]

(最小値～最大値)

試験項目 ＜規格＞	ロット 番号	保存期間				
		開始時	2 週	1 カ月	2 カ月	3 カ月
性状 n=10 ＜淡赤色のフィルムコーティング錠＞	AK210	淡赤色のフィルムコーティング錠	淡赤色のフィルムコーティング錠	淡赤色のフィルムコーティング錠	淡赤色のフィルムコーティング錠	淡赤色のフィルムコーティング錠
溶出性 (%) n=6 ＜30 分, 75%以上＞	AK210	96.9～101.3	99.2～102.2	98.0～101.3	99.1～101.4	98.5～100.0
含量 (%) ※ n=3 ＜96.0～104.0%＞	AK210	100.6～101.3	100.4～100.7	100.1	100.7～101.1	101.4～101.8
(参考値) 硬度 (N) n=10	AK210	121～128	116～125	118～126	116～124	116～122

※：表示量に対する含有率 (%)

● 無包装 25℃・75%RH [遮光・開放]

(最小値～最大値)

試験項目 ＜規格＞	ロット 番号	保存期間				
		開始時	2週	1ヵ月	2ヵ月	3ヵ月
性状 n=10 ＜淡赤色のフィルムコーティング錠＞	AK210	淡赤色のフィルムコーティング錠	淡赤色のフィルムコーティング錠	淡赤色のフィルムコーティング錠	淡赤色のフィルムコーティング錠	淡赤色のフィルムコーティング錠
溶出性 (%) n=6 ＜30分, 75%以上＞	AK210	96.9～101.3	99.1～102.8	98.8～102.2	99.8～102.0	100.8～102.3
含量 (%) * n=3 ＜96.0～104.0%＞	AK210	100.6～101.3	100.7～101.2	100.3～100.5	100.5～100.8	101.7～101.9
(参考値) 硬度 (N) n=10	AK210	121～128	104～113	104～120	109～117	104～110

※：表示量に対する含有率 (%)

● 無包装 室温・曝光量 120万 Lx・hr [D65光源 (約 1600Lx)・気密容器]

(最小値～最大値)

試験項目 ＜規格＞	ロット 番号	総曝光量			
		開始時	40万 Lx・hr	80万 Lx・hr	120万 Lx・hr
性状 n=10 ＜淡赤色のフィルムコーティング錠＞	AK210	淡赤色のフィルムコーティング錠	淡赤色のフィルムコーティング錠	淡赤色のフィルムコーティング錠	淡赤色のフィルムコーティング錠
溶出性 (%) n=6 ＜30分, 75%以上＞	AK210	96.9～101.3	99.8～102.4	97.7～102.0	99.1～101.2
含量 (%) * n=3 ＜96.0～104.0%＞	AK210	100.6～101.3	99.4～99.7	99.3～99.8	99.3～99.4
(参考値) 硬度 (N) n=10	AK210	121～128	122～127	118～125	114～127

※：表示量に対する含有率 (%)