

**本資料の情報に関する注意**

本資料には試験方法等が確立していない内容も含まれており、あくまでも記載されている試験方法で得られた結果を事実として提示している。医療従事者が臨床適用を検討する上での参考情報であり、可否を示すものではない。

## 安定性試験

### (無包装状態)

## ジラゼプ塩酸塩錠 100mg 「日医工」

**無包装状態の安定性試験**

ジラゼプ塩酸塩錠 100mg 「日医工」の無包装状態における安定性を検討した結果、40℃、25℃・75%RH、曝光下の保存条件における各試験項目は全て規格内であった。

試験期間：2008/10/27～2009/2/4

● 無包装 40℃ [遮光・気密容器]

(最小値～最大値)

試験項目 <規格>	ロット 番号	保存期間			
		開始時	2 週	1 ヶ月	3 ヶ月
性状 n=10 <白色の割線を施したフィルムコーティング錠>	HU2601	白色の割線を施したフィルムコーティング錠	白色の割線を施したフィルムコーティング錠	白色の割線を施したフィルムコーティング錠	白色の割線を施したフィルムコーティング錠
溶出性 (%) n=6 <45 分, 75%以上>	HU2601	72.4～102.3 <sup>※2</sup>	72.1～103.9 <sup>※3</sup>	74.2～102.0 <sup>※3</sup>	75.7～96.1
含量 (%) <sup>※1</sup> n=3 <95.0～105.0%>	HU2601	99.5～100.5	100.0～100.2	98.7～100.9	100.0
(参考値) 硬度 (N) n=10	HU2601	63～88	59～83	60～78	65～77

※1：表示量に対する含有率 (%)

※2：10/12 錠適合のため、規格に適合した。

※3：11/12 錠適合のため、規格に適合した。

● 無包装 25℃・75%RH [遮光・開放]

(最小値～最大値)

試験項目 ＜規格＞	ロット 番号	保存期間			
		開始時	2 週	1 ヶ月	3 ヶ月
性状 n=10 ＜白色の割線を施したフィルムコーティング錠＞	HU2601	白色の割線を施したフィルムコーティング錠	白色の割線を施したフィルムコーティング錠	白色の割線を施したフィルムコーティング錠	白色の割線を施したフィルムコーティング錠
溶出性 (%) n=6 ＜45 分, 75%以上＞	HU2601	72.4～102.3 <sup>※2</sup>	76.2～103.8	87.2～102.5	86.5～100.2
含量 (%) <sup>※1</sup> n=3 ＜95.0～105.0%＞	HU2601	99.5～100.5	100.2～100.5	98.5～100.0	100.8～101.2
(参考値) 硬度 (N) n=10	HU2601	63～88	53～75	56～69	58～67

※1：表示量に対する含有率 (%)

※2：10/12 錠適合のため、規格に適合した。

● 無包装 室温 (25～30℃)・曝光量 120 万 Lx・hr [気密容器]

(最小値～最大値)

試験項目 ＜規格＞	ロット 番号	総曝光量			
		開始時	40 万 Lx・hr	80 万 Lx・hr	120 万 Lx・hr
性状 n=10 ＜白色の割線を施したフィルムコーティング錠＞	HU2601	白色の割線を施したフィルムコーティング錠	白色の割線を施したフィルムコーティング錠	白色の割線を施したフィルムコーティング錠	白色の割線を施したフィルムコーティング錠
溶出性 (%) n=6 ＜45 分, 75%以上＞	HU2601	72.4～102.3 <sup>※2</sup>	75.9～102.9	84.5～102.0	71.4～103.6 <sup>※2</sup>
含量 (%) <sup>※1</sup> n=3 ＜95.0～105.0%＞	HU2601	99.5～100.5	99.2～100.2	99.2～99.9	99.9～100.5
(参考値) 硬度 (N) n=10	HU2601	63～88	64～73	63～75	65～77

※1：表示量に対する含有率 (%)

※2：10/12 錠適合のため、規格に適合した。